



**Материалы для отделки
TERRACO**

Подготовка поверхности

Требования:

- Должна соответствовать требованиям финишного материала и выбранного декоративного рисунка
- Основание должно быть прочным без «бухтящих участков» и осыпающихся частиц
- Низкая и равномерная впитывающая способность основания
- Без пыли и других разделяющих веществ таких как масляные, никотиновые пятна и т.д.

Террагрунт Махі

Универсальный грунт глубокого проникновения

Свойства и применение:

- Для применения снаружи и внутри помещения
- Хорошая проникающая способность
- Сухой остаток 5-6%
- Способен укрепить основание
- Снижает впитываемость основания
- Возможно наносить кистью, валиком или распылением
- Хорошая адгезия к минеральным и полимерным основания



- 5кг, 10кг, **18кг**



- Инструмент

Террагрунт Махі

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Цвет | Прозрачный (молочный в ведре) |
| ■ Состав | Акриловый сополимер на водной основе |
| ■ Расход | От 100 гр/м ² в зависимости от основания |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Не менее 4ч. |
| ■ Разбавление | Не требуется |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Terrabond A

Универсальный концентрированный грунт глубокого проникновения

Свойства и применение:

- Для применения снаружи и внутри помещения
- Для профессионального использования
- Для любой впитывающей способности основания
- Прозрачный, на качественном акриловом полимере
- Хорошо укрепляет основание
- Снижает впитываемость основания
- Разбавляется в пропорциях до 1:10
- Может применяться в качестве модифицирующей добавки в сухие смеси на цементной основе, для улучшения пластичности раствора, а так же увеличения адгезии, гидрофобности и прочности цементного покрытия
- Не наносится без разбавления!



- 1кг, 5кг, 10кг



- Инструмент

Terrabond A

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Цвет | Прозрачный (молочный в ведре) |
| ■ Состав | Акриловый сополимер на водной основе |
| ■ Расход | От 9 гр/м ² в зависимости от основания
(при разбавлении 1:10) |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Не менее 4ч. |
| ■ Разбавление | В пропорции до 1:10 |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Terrabond A

При грунтовании сильно впитывающих и крупнопористых оснований, необходимо наносить грунт за два или более слоёв в технике «мокрый по мокрому». В таком случае, первый слой наносится до насыщения поверхности слабым концентратом 1:10 – 1:12 и следующий слой наносится сильным концентратом 1:4-1:5

Форма применения	Особенности применения	Пропорция смешивания с водой
Грунтовочный раствор	Слабо впитывающие основания	1 : 10
	Сильно впитывающие основания	1 : 5

Область применения	Особенности применения	Пропорция смешивания
Штукатурные выравнивающие составы	Слабо впитывающие основания	1 : 7
Ремонтные штукатурки	Сильно пористые повреждения основания или глубина повреждения более 5 мм	1 : 5
	Глубина повреждения менее 5 мм	1 : 3
	Плотные основания	1 : 10
Клеи для плитки	При двустороннем нанесении	1 : 5
	При одностороннем нанесении	1 : 3



P-Primer Quartz

Адгезионный грунт с кварцевым наполнителем

Свойства и применение:

- Для применения снаружи и внутри помещения
- Хорошо распределяется на поверхности позволяя получить равномерное песчаное покрытие (при соблюдении расхода)
- Облегчает нанесение и распределение фактурных декоративных покрытий
- Препятствует сползанию толстослойных фактурных декоративных штукатурок
- Колеруется в широкий спектр цветов
- Высокая укрывающая способность
- Возможно наносить валиком (предпочтительно нитяным со средним ворсом) или кистью
- Хорошая адгезия к минеральным и полимерным основания
- Сертифицирован в системе СФТК Террако



- 16кг



- Инструмент

P-Primer Quartz

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет Off-White (колеруется)
- Состав Акриловый сополимер на водной основе
наполнители, пигменты, добавки
- Расход 250–280 гр/м² в зависимости от основания
- Плотность 1,6 гр/м²
- Условия нанесения t 10–35°C, ф 30–60%
- Время высыхания Не менее 4ч.
- Разбавление Не требуется
- Морозостойкость До 5 циклов
- Срок хранения 18 месяцев



Террагрунт Белый

Адгезионный грунт снижающий впитываемость основания

Свойства и применение:

- Для применения снаружи и внутри помещения
- Низкий расход (от 120 ml/m²)
- Позволяет получить гладкую поверхность (идеален для тонкослойных декоративных материалов)
- Снижает и выравнивает впитывающую способность основания
- Подходит для нанесения любого типа полимерных декоративных материалов, включая тонкослойные декоративные краски
- Обладает средней укрывистостью
- Может колероваться в широкий спектр цветов
- Может применяться как самостоятельное окрасочное покрытие
- Входит в систему СФТК Террако ТМ/ТП
- Возможно наносить кистью, валиком или распылением
- Хорошая адгезия к минеральным и полимерным основаниям
- Можно мыть



- 5кг, 10кг



- Инструмент

Террагрунт Белый

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Цвет | Белый (колеруется) |
| ■ Состав | Акриловый сополимер на водной основе
наполнитель, пигменты, добавки |
| ■ Расход | от 120 гр/м ² в зависимости от основания
(Может понадобиться несколько слоёв) |
| ■ Плотность | 1,25 гр/м ² |
| ■ Условия нанесения | t 10-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | Не менее 4ч. |
| ■ Разбавление | Не требуется |
| ■ Морозостойкость | Нет |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Террабонд SP (бетонконтакт)

Адгезионный грунт для гипсовых штукатурок

Свойства и применение:

- Для применения снаружи и внутри помещения
- Имеет цветовой маркер (розовый) для контроля нанесения
- Обеспечивает адгезию гипсосодержащих штукатурных растворов к слабовпитывающим гладким основаниям
- Препятствует сползанию толстослойных штукатурок
- Высокая адгезия к минеральным основаниям
- Возможно наносить валиком или кистью



- 5кг, 12кг, 20кг



- Инструмент

Террабонд SP (бетонконтакт)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Цвет | Розовый (не колеруется) |
| ■ Состав | Акриловый сополимер на водной основе
наполнитель, пигменты, добавки |
| ■ Расход | от 120 гр/м ² в зависимости от основания
(Может понадобиться несколько слоёв) |
| ■ Плотность | 1,25 гр/м ² |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Не менее 4ч. |
| ■ Разбавление | Не требуется |
| ■ Морозостойкость | Нет |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



ALC-Primer (АЛК-Праймер)

Проникающий плёночный грунт, для профилактики появления плесени и грибка

Свойства и применение:

- Для применения снаружи и внутри помещения
- Для борьбы с заражениями грибком и плесенью и профилактики их появления
- Гелеобразный состав для удобства нанесения и минимизации расхода
- Образует невидимую плёнку в верхнем слое основания, препятствующую выходу спор грибка и плесени наружу
- Укрепляет поверхность
- Высокая адгезия к минеральным и строительным полимерным основаниям
- Снижает впитывающую способность
- Возможно наносить валиком или кистью



- 1кг, 5кг



- Инструмент

ALC-Primer (АЛК-Праймер)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|--|
| ■ Цвет | молочного цвета (прозрачный при высыхании) |
| ■ Состав | Акриловый сополимер на водной основе
наполнитель, фунгицидные и биоцидные добавки |
| ■ Расход | 100–150 гр/м² в зависимости от основания
(Может понадобиться несколько слоёв) |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Не менее 3ч. |
| ■ Разбавление | Не требуется |
| ■ Морозостойкость | Нет |
| ■ Срок хранения | 12 месяцев |



Silprime (силпрайм)

Слабо пигментированная грунтовка на силиконовой основе

Свойства и применение:

- Для применения снаружи и внутри помещения
- Сохраняет высокую паропроницаемость стен
- Гелеобразный состав для удобства нанесения и минимизации расхода
- Может применяться в системе СФТК с минераловатными утеплителями
- Укрепляет основание
- Высокая адгезия к минеральным и строительным полимерным основаниям
- Снижает впитывающую способность
- Гидрофобный эффект
- Устойчив к появлению плесени



- 20кг



- Инструмент

Silprime (силпрайм)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Цвет | молочного цвета (прозрачный при высыхании) |
| ■ Состав | Силано-силоксановые полимеры на водной основе, добавки |
| ■ Расход | 100-200 гр/м² в зависимости от основания (Может понадобиться несколько слоёв) |
| ■ Условия нанесения | t 10-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | Не менее 4ч. |
| ■ Разбавление | Не требуется |
| ■ Сухой остаток | 12,8-14,8% |
| ■ Морозостойкость | 5 циклов |
| ■ Срок хранения | 12 месяцев |



Благодарю
за
внимание

Материалы:



Хэндитекс



Фреско
Матовая



Вельветекс

TERRACO®