



Материалы для отделки **TERRACO**

Подготовка поверхности

Требования:

- Должна соответствовать требованиям финишного материала и выбранного декоративного рисунка
- Основание должно быть однородным
- Основание должно быть прочным без «бухтящих участков» и осыпающихся частиц
- Низкая и равномерная впитывающая способность основания
- Без пыли и других разделяющих веществ таких как масляные, никотиновые пятна и т.д.

Область применения красок



Интерьерные

Универсальные

Фасадные

Специальные

Классы влажного истирания

Классификация по DIN EN 13300/ГОСТ 32300

- **Класс 1 (Высокая стойкость):** Потеря толщины < 5 мкм при 200 циклах истирания. Самый стойкий класс для частого мытья (кухни, ванны).
- **Класс 2 (Устойчивая):** Потеря толщины 5–20 мкм при 200 циклах. Подходит для помещений с повышенной влажностью и частой уборкой (кухни, ванны).
- **Класс 3 (Устойчивая к влажной уборке):** Потеря толщины 20–70 мкм при 200 циклах. Для жилых комнат с редкой влажной уборкой (гостиные, спальни).
- **Класс 4 (Ограниченная стойкость):** Потеря толщины < 70 мкм при 40 циклах истирания. Для потолков или помещений, где уборка требуется редко (потолки, нежилые комнаты).
- **Класс 5 (Низкая стойкость):** Потеря толщины > 70 мкм при 40 циклах. Наименее стойкий, для очень редко убираемых поверхностей.

Классификация по степени блеска

Глубокоматовая (0-5%): Почти не отражает свет

Матовая (6-10%): Слегка отражает свет

Полуматовая / Сатиновая (11-35%): Имеет слабый блеск

Полуглянцевая (36-60%): Средняя степень блеска, заметный, но приглушённый блеск

Глянцевая (61-89%): Блестящий эффект, активно отражает свет

Высокоглянцевая (85-100%): Максимальный блеск, зеркальный эффект поверхности.

Особенности

МАТОВАЯ

Положительные стороны

- Хорошо передаёт цвет
- Визуально более приятная
- Маскирует дефекты
- Более простая подготовка

Отрицательные стороны

- Сильнее пачкается
- Плохо очищается
- Выражен эффект письма

ГЛЯНЦЕВАЯ

Положительные стороны

- Тактильно более приятная
- Проста в уходе
- Более стойкая к повреждениям

Отрицательные стороны

- Искажает цвета
- Подчёркивает неровности
- Требуется тщательной подготовки

Краски

Продукт	Класс влажного истирания	Степень глянца	Укрывистость	Стойкость к хим. ср-вам
Terratorp	3,64мкм	5,1	90	
Terralux	4,61мкм	2,7	95	
Maxishield	3,1мкм	2,7	93	(сертификат)
Ceiling paint	>70мкм			
Terramatt Lite	>70мкм			

Terrator

Премимальная интерьерная шелковисто матовая краска

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Подходит для частой влажной уборки
- Высокая укрывающая способность
- Матовая поверхность с небольшим шелковистым отблеском
- Проста в уходе, хорошо моется
- Подходит для применения в любых помещениях
- В том числе, для ванных комнат
- Хорошо подчёркивает рельеф поверхности (например обоев)
- Колеруется без ограничений



- 8л 15л



- Инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|----------------------------|--|
| ■ Цвет | Белый (колеруется) |
| ■ Состав | Вода, дисперсия акриловых полимеров,
Наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 130 мл/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,25 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Класс влажного истирания | 1й |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Terramatt Lite


Бюджетная интерьерная матовая краска на акриловой основе

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Для сухих помещений
- Хорошая укрывающая способность
- Матовая поверхность
- Подходит для покраски потолка
- Колеровка ограничена (по запросу)



- 10кг



- Инструмент

Terramatt Lite

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|--|
| ■ Цвет | Белый |
| ■ Состав | Вода, дисперсия акриловых полимеров,
Наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 200 гр/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,45 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Ceiling Paint


Бюджетная матовая краска для потолка

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Для сухих помещений
- Хорошая укрывающая способность
- Матовая поверхность
- Для покраски потолка
- Только в белом цвете



- 10кг



- Инструмент

Ceiling Paint

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|--|
| ■ Цвет | Белый |
| ■ Состав | Вода, дисперсия акриловых полимеров,
Наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 200 гр/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,45 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Terralux

Премиальная универсальная матовая краска для фасадов и интерьеров

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Подходит для покраски фасада и интерьера
- Высокая укрывающая способность
- Матовая поверхность
- В том числе, для ванных комнат
- Подходит для покраски потолка
- Хорошо рассеивает свет и сглаживает неровности поверхности
- Колеруется без ограничений



- 8л, 15л



- Инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|----------------------------|--|
| ■ Цвет | Белый (колеруется) |
| ■ Состав | Вода, дисперсия акриловых полимеров,
Наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 120 мл/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,4 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Класс влажного истирания | 1й |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Maxishield

Фасадная акриловая краска на водной основе

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Подходит для покраски фасада и интерьера
- Хорошая укрывающая способность
- Матовая поверхность
- Стойкая к образованию грибка
- Можно использовать для защиты ЖБ конструкций
- Подходит для нанесения через безвоздушные аппараты
- Высокое качество поверхности
- Колеруется без ограничений



- 3.5л, 8л, 15л



- Инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|--|
| ■ Цвет | Белый (колеруется) |
| ■ Состав | Вода, дисперсия акриловых полимеров,
Наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 200 мл/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,45 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Terrashield


Высококачественная фасадная акриловая краска

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Надёжно защищает фасад, высокие эксплуатационные характеристики
- Стойкая к образованию трещин
- Высокая степень укрывистости
- Матовая поверхность
- Стойкая к образованию грибка
- Можно использовать для защиты ЖБ конструкций
- Колеруется без ограничений



- 15л



- Инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|--|
| ■ Цвет | Белый (колеруется) |
| ■ Состав | Вода, дисперсия акриловых полимеров,
Наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 200 мл/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,45 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Silshield


Высококачественная силиконовая фасадная краска

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Высокая паропроницаемость
- Высокая влагостойкость
- Стойкая к образованию трещин
- Высокая степень укрывистости
- Самоочищающаяся поверхность (дольше остаётся чистой)
- Матовая
- Стойкая к образованию грибка
- Включена в систему СФТК Террако ТМ
- Колеруется с небольшими ограничениями



- 8л, 15л



- Инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Цвет | Белый (колеруется) |
| ■ Состав | Вода, силиконовая дисперсия, наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 190 мл/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,35 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Flexishield


Высокоэластичная акриловая универсальная краска

Свойства и применение:

- Экологична, на водной основе
- Для применения на фасадах и интерьерах
- Высокая эластичность
- Высокая влагостойкость
- Высокая стойкость к образованию трещин
- Высокая степень укрывистости
- Матовая
- Стойкая к образованию грибка
- Устойчива к проникновению CO² Sd (м)=53 (можно использовать для защиты бетона)
- Колеруется



- 15кг



- Инструмент

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|---|
| ■ Цвет | Белый (колеруется) |
| ■ Состав | Вода, дисперсия акриловых полимеров, наполнители, добавки |
| ■ Расход | от 190 мл/м ² на слой |
| ■ Плотность | 1,28 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 5-35°C, ф 30-60% |
| ■ Время высыхания | не менее 2 ч. |
| ■ Разведение | Водой, до 10% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Благодарю
за
внимание

Материалы:



Хэндитекс



Фреско
Матовая



Вельветекс

TERRACO®