



**Материалы для отделки
TERRACO**

Линейки шпатлёвок



Handycoat
Для ручного нанесения



Sprayplaster
Для механизации

Для подготовки стен и потолков под финишные покрытия.

Handycoat EZ-Skim

Шпатлёвка лёгкого затирания для внутренних работ

Свойства и применение:

- Для нанесения выравнивающего слоя до 2мм (каждый слой)
- Для финишного выравнивания под любой тип покрытия
- Легко шкурится (идеальна для ручного ошкуривания)
- Для приклейки в слой шпатлёвки стеклохолста до плотности 45гр/м²
- Для приклейки обоев и малярных флизелинов малой и средней плотности
- Не нарушает геометрию при грунтовании валиком
- Класс пожарной безопасности НГ (сертификат)
- До 10 циклов заморозки
- Высокая адгезия к минеральным и матовым полимерным основаниям



- 5кг, 25 кг



- Инструмент

Handycoat All-Purpose

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ■ Цвет | Белый (натуральный) |
| ■ Наполнитель | 60мкм |
| ■ Расход | 1,65 – 1,70 кг/мм/м ² |
| ■ Плотность | 1,65–1,75 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Первичное >6 ч, полное >24 ч. |
| ■ Шлифование | В течении 24ч после нанесения |
| ■ Абразив (grit) | Черновая 120–180, чистовая 240–320 |
| ■ Разведение | Водой, до 5% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Handycoat All-Purpose

Универсальная шпатлёвка для широкого спектра применения

Свойства и применение:

- Для заделки локальных неровностей до 4мм (каждый слой)
- Для нанесения выравнивающего слоя до 3мм (каждый слой)
- Для финишного выравнивания под любой тип покрытия
- Для заделки стыков ГКЛ и приклейки бумажных лент и серпянки
- Для приклейки обоев и малярных флизелинов малой и средней плотности
- Легко шкурится даже через 7 дней
- Легко наносится
- Не нарушает геометрию при грунтовании валиком
- Класс пожарной безопасности НГ (сертификат)
- До 10 циклов заморозки
- Для нанесения шпателем, валиком или распылением
- Высокая адгезия к минеральным и матовым полимерным основаниям



- 1.5кг, 3.5кг, 15кг, 25 кг



- Инструмент

Handycoat All-Purpose

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ■ Цвет | Белый (натуральный) |
| ■ Наполнитель | 100мкм + 60 мкм |
| ■ Расход | 1,65 – 1,70 кг/мм/м ² |
| ■ Плотность | 1,65 – 1,75 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Первичное >6 ч, полное >24 ч. |
| ■ Шлифование | В течении 24ч после нанесения |
| ■ Абразив (grit) | Черновая 120–180, чистовая 240–320 |
| ■ Разведение | Водой, до 5% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Handycoat Interior


Финишная шпатлёвка для внутренних работ

Свойства и применение:

- Для нанесения выравнивающего слоя до 2мм (каждый слой)
- Для финишного выравнивания под любой тип покрытия, включая тонкослойные и глянцевые покрытия
- Тщательно подобранное сочетание полимеров и наполнителей даёт хороший баланс между прочностью, плотностью, эластичностью, простотой нанесения и обработки
- Для приклейки в слой шпатлёвки стеклохолста плотностью до 45гр/м²
- Для приклейки обоев и малярных флизелинов любой плотности
- Не нарушает геометрию при грунтовании валиком
- Класс пожарной безопасности НГ (сертификат)
- Морозостойкость до 5 циклов
- Высокая адгезия к минеральным и матовым полимерным основаниям



- 5кг, 25 кг



- Инструмент

Handycoat Interior

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет Белый (натуральный)
- Наполнитель 60мкм
- Расход 1,65 – 1,75 кг/мм/м²
- Плотность 1,75 кг/дм³
- Условия нанесения t 10–35°C, ф 30–60%
- Время высыхания Первичное >6 ч, полное >24 ч.
- Шлифование В течении 24ч после нанесения
- Абразив (grit) Черновая 120–180, чистовая 240–320
- Разведение Водой, до 5% в случае необходимости
- Срок хранения 18 месяцев



Handycoat Washable

Финишная влагостойкая шпатлёвка для внутренних работ

Свойства и применение:

- Для нанесения выравнивающего слоя до 2мм (каждый слой)
- Для работ в помещениях с повышенной влажностью
- Для финишного выравнивания под любой тип покрытия, включая тонкослойные и глянцевые покрытия
- Стойкая к образованию волосяных трещин
- Применяется с влагостойкими красками
- Морозостойкость не менее 5 циклов
- Высокая адгезия к минеральным и матовым полимерным основаниям



- 1.5кг, 5кг, 15 кг



- Инструмент

Handycoat Washable

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ■ Цвет | Белый (натуральный) |
| ■ Наполнитель | 60мкм |
| ■ Расход | 1,65 – 1,75 кг/мм/м² |
| ■ Плотность | 1,75 кг/дм³ |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Первичное >6 ч, полное >24 ч. |
| ■ Шлифование | В течении 24ч после нанесения |
| ■ Абразив (grit) | Черновая 120–180, чистовая 240–320 |
| ■ Разведение | Водой, до 5% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Handycoat Exterior

Фасадная финишная шпатлёвка

Свойства и применение:

- Для нанесения выравнивающего слоя до 2мм (каждый слой)
- Для работ на фасадах и в помещениях с повышенной влажностью
- Для финишного выравнивания под любой тип покрытия
- Стойкая к образованию волосяных трещин
- Высокая стойкость к внешним воздействиям таким как влага и прямые солнечные лучи
- Применяется с влагостойкими красками и штукатурками
- Высокая адгезия к минеральным и матовым полимерным основаниям



- 5кг, 25 кг



- Инструмент

Handycoat Exterior

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

■ Цвет	Белый (натуральный)
■ Наполнитель	60мкм
■ Расход	1,65 – 1,8 кг/мм/м ²
■ Плотность	1,75 кг/дм ³
■ Условия нанесения	t 10–35°C, ф 30–60%
■ Время высыхания	Первичное >6 ч, полное >24 ч.
■ Шлифование	В течении 24ч после нанесения
■ Абразив (grit)	Черновая 120–180, чистовая 240–320
■ Разведение	Водой, до 5% в случае необходимости
■ Морозостойкость	Нет
■ Срок хранения	18 месяцев



Sprayplaster FC

Финишная шпатлёвка для нанесения распылением

Свойства и применение:

- Для нанесения финишных слоёв до 2мм (каждый слой)
- Для финишного выравнивания под любой тип декоративного покрытия
- Легко шкурится
- Для приклейки обоев и малярных флизелинов малой и средней плотности
- Для приклейки в слой шпатлёвки стеклохолста до плотности 45гр/м²
- Не нарушает геометрию при грунтовании валиком
- Класс пожарной безопасности НГ (сертификат)
- Морозостойкость не менее 5 циклов
- Разработан специально для нанесения распылением
- Возможно наносить валиком
- Два варианта упаковки (ведро и мешок)
- Высокая адгезия к минеральным и матовым полимерным основаниям



- 25 кг



- Инструмент

Sprayplaster FC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Цвет Белый (натуральный)
- Наполнитель 60мкм
- Расход 1,75 кг/мм/м²
- Плотность 1,6–1,7 кг/дм³
- Условия нанесения t 10–35°C, ф 30–60%
- Время высыхания Первичное >6 ч, полное >24 ч.
- Шлифование В течении 24ч после нанесения
- Абразив (grit) Черновая 120–180, чистовая 240–320
- Разведение Водой, до 5% в случае необходимости
- Срок хранения 18 месяцев



Sprayplaster BC

Базовая шпатлёвка для нанесения распылением

Свойства и применение:

- Для нанесения выравнивающего слоя до 5мм (каждый слой)
- Для финишного выравнивания под фактурные покрытия и наполненные краски
- Легко шкурится
- Для приклейки любых обоев и малярных флизелинов
- Не нарушает геометрию при грунтовании валиком
- Класс пожарной безопасности НГ (сертификат)
- Морозостойкость не менее 5 циклов
- Разработан специально для нанесения распылением
- Возможно наносить шпателем или валиком
- Высокая адгезия к минеральным и матовым полимерным основаниям



- 25 кг



- Инструмент

Sprayplaster BC

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ■ Цвет | Белый (натуральный) |
| ■ Наполнитель | 100мкм |
| ■ Расход | 1,70 – 1,75 кг/мм/м² |
| ■ Плотность | 1,7 кг/дм³ |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Первичное >6 ч, полное >24 ч. |
| ■ Шлифование | В течении 24ч после нанесения |
| ■ Абразив (grit) | Черновая 120–140, чистовая 180–240 |
| ■ Разведение | Водой, до 5% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Handycoat EZ-Joint

Полимерная шпатлёвка для заделки стыков ГКЛ

Свойства и применение:

- Для заделки стыков ГКЛ
- Для приклейки любого типа армирующих лент для стыков ГКЛ
- Высокая адгезия к поверхности
- Высокая эластичность и стойкость к образованию трещин
- Возможно ошкуривать
- Морозостойкость не менее 5 циклов
- Хорошая паропроницаемость



- 1,5кг, 5кг, 25кг



- Инструмент

Handycoat EZ-Joint

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- | | |
|---------------------|-------------------------------------|
| ■ Цвет | Белый (натуральный) |
| ■ Расход | 1,6 – 1,7 кг/мм/м ² |
| ■ Плотность | 1,75 кг/дм ³ |
| ■ Условия нанесения | t 10–35°C, ф 30–60% |
| ■ Время высыхания | Первичное >6 ч, полное >24 ч. |
| ■ Шлифование | В течении 24ч после нанесения |
| ■ Абразив (grit) | 120–180, |
| ■ Разведение | Водой, до 5% в случае необходимости |
| ■ Срок хранения | 18 месяцев |



Благодарю
за
внимание

Материалы:



Хэндитекс



Фреско
Матовая



Вельветекс

TERRACO®